DATENBLATT

GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	3+	54004
Abriebwerte:	**Stufe:**	53339
Trocken	3	
Nass	3	
Schweiß	3 - 4	
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter: www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:
Schwermetalle, AOX
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2014)

DATTEL 433

Farbe: Dattel 433
Kollektion: Glamour
Stärke: 1,4 - 1,6 mm

DATENBLATT

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 9379 FL-1 Ecopell 433 Dattel KW 32 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)	Anforderungen ECARF (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5	1	–
Aluminium	40	10	500	–
Arsen	<0,5	0,5	1	–
Blei	<0,5	0,5	1	–
Cadmium	<0,2	0,2	0,2	–
Chrom	19	1	50	40
Kobalt	<1	1	1	–
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2	–
Nickel	<1	1	5	–
Titan	<10	10	500	–
Zirkonium	<5	5	500	–

Untersuchung der Ergebnisse auf AOX

Parameter	K 9379 FL-1 Ecopell 433 Dattel KW 32 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
AOX	2,9	0,5	≤ 5

BG = Bestimmungsgrenze | NG = Nachweisgrenze | mg/kg = Milligramm pro Kilogramm | nn = nicht nachweisbar