

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	5	54004
Mögliche Farbveränderung:		
Abriebwerte:	Stufe:	
Trocken	2 - 3	53339
Nass	2 - 3	
Schweiß	2	
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	
Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter: www.ecopell.de/daten-und-fakten.html		
Schadstoffprüfungen auf: Schwermetalle, Anilin (Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013/2016)		

LAVANDULA 007



Farbe: Lavandula 007
Kollektion: Velour
Stärke: 1,4 - 1,6 mm



* Gilt nur für Häute aus Biohaltung
(Bitte Verfügbarkeit anfragen)

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin

Parameter	H 8252 FL-2 Ecopell 007 Lavandula KW 46 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Anilin	nn	3	≤ 60*

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 2636 FL-5 Ecopell 007 Lavandula KW 40 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)	Anforderungen ECARF (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5	1	–
Aluminium	90	10	500	–
Arsen	<0,5	0,5	1	–
Blei	<0,5	0,5	1	–
Cadmium	<0,2	0,2	0,2	–
Chrom	9	1	50	40
Kobalt	<1	1	5	–
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2	–
Nickel	<1	1	5	–
Titan	<10	10	500	–
Zirkonium	<5	5	500	–