

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	3+	54004
----------------	----	-------

Abriebwerte:	Stufe:	
Trocken	4 - 5	53339
Nass	2	
Schweiß	1 - 2	

Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
--	-----------	-------

Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
-----------------------------	-----------	-------

Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	
---	-----------	--

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:
Schwermetalle
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2015)

PACO 144



Farbe: Paco 144
Kollektion: Rodeo PLUS
Stärke: 2,5-2,7 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 1360 FL-5 Ecopell 144 Paco KW 4 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)	Anforderungen ECARF (mg/kg)
Antimon	7,5	0,5	1	–
Aluminium	20	10	500	–
Arsen	<0,5	0,5	1	–
Blei	<0,5	0,5	1	–
Cadmium	<0,2	0,2	0,2	–
Chrom	27	1	50	40
Kobalt	<1	1	1	–
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2	–
Nickel	<1	1	5	–
Titan	<10	10	500	–
Zirkonium	<5	5	500	–